

L'alternative supérieure au silicium...

LEXEL®

...en adhérence, élasticité et recouvrabilité avec une peinture!

DESCRIPTION :

Lexel est la meilleure alternative au silicium. Elle est 19 fois plus claire que le silicium, 400 % plus élastique que le silicium et peut être peint. Lexel peut être appliqué au niveau des jointures jusqu'à 5 cm de large sur les deux surfaces sèches et humides.

DOMAINES D'APPLICATION :

Vous pouvez l'utiliser pratiquement partout, y compris :

- Cuisines et salles de bain, y compris les appareils, les comptoirs et les dossierers
- Sur les bords du papier peint qu'ils ne se recourbent
- Autour des boiseries, des fenêtres, des portes, des seuils, des rebords, du bardage, des événements, des tuyaux et des climatiseurs
- Autour de canalisation qui fuit

ADHÉRENCE :

(tous conformes à ASTM C794)
La plupart des matériaux de construction pour le bâtiment, y compris:

Métaux

- Laiton
- Aluminium
- Acier
- Cuivre
- Argent

Plastiques

- ABS
- Vinyle
- Nylon
- PVC
- Fibre de verre
- Feuille acrylique
- Lexan®
- Plexiglass
- Polycarbonate

AUTRES SURFACES :

- Asphalte
- Pierre
- Carreau de céramique
- Béton
- Placoplâtre
- Formica®*
- Verre
- Stuc
- Fibrociment
- Bois
- EIFS
- Corian®*
- Brique
- Tissu/Toile
- Cément
- Mortier
- Porcelaine
- Ciment-colle
- Apprêts à l'alkyde antitaches

COULEURS :

- Transparent
- Blanc (non disponible au Canada)
- Blanc conforme aux normes COV

EMBALLAGE :

- Cartouches de plastique de 310 mL (10,5 oz)
- Tubes à presser de 145 mL (5 oz)

ÉTALEMENT :

Une cartouche de 310 mL (10,5 oz) recouvre environ 9 m linéaires avec une perle de 6 mm (1/4 po).

APTITUDE À LA PEINTURE :

Avec une peinture/teinture au latex dans les 24 à 48 heures ou avec une peinture/teinture à l'huile après 3 à 4 semaines.

* Corian®, Lexan® et Formica® sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

CARACTÉRISTIQUES

- 19 times clearer than silicone
- Très élastique avec une forte adhérence, ne se déchire pas, ne se fissure pas et ne se détache pas
- Peinturable
- Résistant à l'eau et aux moisissures
- Ne gèle pas
- Peut être utilisé sur des surfaces humides ou sèches
- Solide et facile à nettoyer
- Garantie à vie limitée
- Plongeur d'arrêt d'écoulement exclusif
- Durabilité exceptionnelle
- 310 mL (10,5 oz) dans toutes les cartouches

AVANTAGES

- Pas de nébulosité ni de lignes de mastic inesthétiques
- Supprime les frais liés aux rappels
- Contrairement au silicium, la peinture colle sans séparation
- Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur
- Pas de perte de matériaux de réparation par temps froid
- Applicable pratiquement par n'importe quel temps
- Nettoyage avec un produit abrasif sans dommages
- Certitude d'utiliser le produit approprié
- Moins de déchets, moins de gâchis
- Peut être utilisé dans la plupart des types de climat
- Tellement plus rentable



APPLICATIONS INTERDITES :

- Zones de submersion où il y a de la vie animale (à savoir, des aquariums)
- Avec isolation en polystyrène
- Applications de confinement
- La compatibilité des plastiques qui ne figurent pas dans la liste doit être vérifiée
- N'adhère pas ou n'est pas compatible à Aquaseal®, similimarbre, Kynar®, polypropylène, isolation en mousse polyéthylène, silicium, polyéthylène, caoutchouc, silicium, Styrofoam™ (le dissout), caoutchouc vulcanisé, cires

APPLICATION :

- Une grosse perle appliquée dans de l'eau chaude (température supérieure à 35 °C) peut faire apparaître une légère effervescence. Pour obtenir de meilleurs résultats, appliquez à l'écart de la lumière du jour.
- Préparez les surfaces givrées ou gelées en les nettoyant avec de l'alcool
- Pour l'emploi à l'intérieur, assurez-vous que la pièce est bien ventilée.
- Un rétrécissement naturel peut donner à certains joints une apparence concave. Plusieurs applications peuvent s'avérer nécessaires pour combler un joint ayant une forme plane.
- En présence d'impuretés ou de graisses sur le substrat, lavez avec un produit de nettoyage ménager, rincez et attendez que la surface ait bien séché.
- Nettoyez tout ancien produit de calfeutrage, plus particulièrement la silicone ou les résidus en silicone. Utilisez un nettoyant anti-silicone, tels que McKnic® Silicone Caulk Remover.
- Insérez un cordon de retenue dans les joints à une profondeur de plus de 1,2 cm pour bien enfoncer le scellant et garantir une étanchéité puissante et durable.

Cartouche :

- Gun Lexel into the joint with a caulk gun.

Tube à presser :

- Pressez Lexel dans le joint.
- Travaillez avec un outil de calfeutrage ou un doigt savonneux et une pression légère en balayant pour aplanir la bille de manière plus uniforme.

STOCKAGE ET NETTOYAGE :

- Nettoyez les outils avec de l'essence minérale, des diluants pour peinture ou des nettoyants à base d'agrumes.
- Lavez les mains avec des produits de nettoyage à base d'agrumes.
- Protégez bien les cartouches de Lexel avant de les stocker. Enroulez la buse avec du plastique et un caoutchouc.
- Les tubes à presser Lexel peuvent être stockés sous condition qu'ils soient bien fermés.

WARNING: This product contains a material that is reported by the State of California to cause birth defects or reproductive harm.



1-303-286-7271 • www.sashco.com
10300 E. 107th Pl., Brighton, CO 80601
Fabriqué aux É.-U.

PROPRIÉTÉS TYPE :

Propriété	Valeur
Taille du joint	Maximum 5 cm
Clarté (NTU):	< 13
Barrière de Radon:	Arrête à 94%
Gamme d'applications	Température de la surface - entre -18 °C et 49 °C (0 °F à 120 °F)
Gamme de services	-34°C et 93°C (-30 °F à 200 °F)
Stabilité au gel/dégel	Ne gèle pas
Propriétés en traction	Récupération élastique à 50%: 96% en 1 min. Récupération élastique à 100%: 96% en 1 min.
COV	Transparent et blanc: 384 – 395 g/L (Les produits transparents sont exempts de COV dans les 50 états et au Canada) Produits blancs faibles COV: 40,7 g/L, < 4% en poids

DONNÉES ESSAI :

Propriété	Résultats	Méthode Essai
Durabilité	25% du mouvement total des jointures (10 cycles à -26°C [-15 °F])	ASTM C719
Dureté, Shore A	25 (durcissement de 21 jours)	ASTM C661
Affaissement	<1/8 po	ASTM D2202
Solides	55,9% par poids	ASTM C1250
Taux d'extrusion	80 g/min (orifice de 1/8 po orifice à 40 psi)	ASTM C603
Durci	1 semaine (selon les facteurs de température, humidité et taille/épaisseur de la perle)	ASTM C679
Surface non collante	En moins de 30 minutes	ASTM C679
Temp. basse Flexibilité	Passe (pas vieilli artificiellement)	ASTM C734
Adhésion par pelage Substrats transitants	Consultez la section sur l'adhérence sur la première page	ASTM C794

SPÉCIFICATIONS :

- Satisfait aux exigences de FHA.

Les données stipulées ici ont été jugées fiables.

Toutefois, aucune garantie ne peut être formulée quant à l'exactitude de ces données et aucun résultat ne peut être avancé découlant de l'utilisation desdites données.

* Aquaseal®, Kynar® et McKnic® sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

AVERTISSEMENT: INFLAMMABLE. DÉGAGEMENT NOCIF. Contient du toluène et des distillats de pétrole. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Éviter tout contact avec les yeux et tout contact prolongé avec la peau. Utiliser avec une ventilation adéquate. Ne pas respirer les dégagements. Ne pas avaler. Pour de plus amples informations, voir la fiche signalétique. **PREMIERS SOINS :** En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, utiliser des nettoyants à base d'orange et bien laver avec du savon et de l'eau. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin. **Tenir à l'écart des enfants**

Garantie à vie limitée : Sashco garantit que ce produit satisfait substantiellement aux spécifications publiées à la date de la vente. Dans le cas contraire, veuillez renvoyer la partie inutilisée avec le reçu de vente d'origine pour obtenir un remplacement ou un remboursement, à la seule discrétion de Sashco. Les recours stipulés ci-dessus sont les seuls que l'acheteur ait en cas de rupture de garantie. L'acheteur doit déterminer l'adaptabilité du produit à ses propres besoins et endosser tout risque associé à l'emploi. En aucun cas, Sashco ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects.

À l'exception des cas susmentionnés, ce produit ne bénéficie d'aucune autre garantie. **La présente garantie expresse remplace toute autre garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, y compris, sans toutefois s'y limiter, les garanties implicites de commercialisation ou d'adaptabilité pour un usage particulier. Ces garanties sont expressément exclues et rejetées.** La présente Garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez disposer d'autres droits variant d'une province/d'un état à l'autre. Certaines provinces ou états interdisent l'exclusion des garanties implicites sur les biens de consommation et autres ventes, la limitation de durée des garanties implicites ou l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs. En conséquence, toute limitation ou exclusion susmentionnées peuvent ne pas vous concerner en vertu des circonstances spécifiques.

Visitez le site www.sashco.com pour de plus amples informations sur les produits haute performance signés Sashco.