

# Slab®

**La solución definitiva para eliminar las fisuras en el concreto.**

**DESCRIPCIÓN:**

**Slab® es el sellador para reparar las fisuras en el concreto que usted estaba esperando.**

Algunos productos para la reparación del concreto son resistentes, pero con baja adhesión, mientras que otros son flexibles pero poco durables. Slab combina la durabilidad, flexibilidad y adhesión que usted necesita para lograr reparaciones duraderas en las fisuras del concreto. Este producto es fácil de aplicar y está elaborado con 100% de látex acrílico, de base acuosa, con textura que simula el concreto, de modo que las reparaciones se desvanezcan. Además, Slab no contiene isocianatos ni solventes, lo cual significa que no daña su nariz ni el medio ambiente.

**EN DÓNDE PUEDE USARSE:**

Para la reparación de fisuras grandes y pequeñas en concreto, ladrillo o piedra en:

- Acera
- Cocheras y Cobertizos
- Entradas de auto
- Patios

*\*Tenga cuidado, el asfalto es un sustrato débil. Slab mantendrá su sellado, sin embargo el asfalto puede perder por sí mismo su capacidad de adhesión al transcurrir del tiempo.*

**SE ADHIERE A:** (todos cumplen con la norma ASTM C794)

- Asfalto\*
- Ladrillo
- Mortero
- Concreto
- Piedra
- Estuco
- EIFS
- Madera
- Bloque Refractario

**COLORES:**

- Gris

**EMPAQUE:**

- Cartuchos de plástico con 10.5 onzas

**COBERTURA:**

Un cartucho cubre un área de aprox. 25 pies lineales con un goteo de ¼ de pulg. (6 mm)

**CAPACIDAD DE PINTARSE:**

Con tinte /pintura de látex, 24 horas después de la aplicación, con esmalte/ pintura base solvente después del curado total (1-3 semanas, dependiendo de gota, la temperatura y la humedad).

**CARACTERÍSTICAS**

- Extremadamente elástico en la mayoría de las temperaturas. Se mueve, no se agrieta, incluso en clima frío.
- Una adhesión poderosa
- Cubre huecos con ancho de hasta 3 pulg. sin asentarse.
- Tiene gran duración
- Producto de base acuosa
- Tiene un nivel extremadamente bajo de VOC, no contiene isocianatos.
- Es estable en congelamiento y deshielo
- Émbolo exclusivo que detiene el flujo
- 10.5 oz. en total en cada cartucho
- Garantía Limitada de Por Vida

**BENEFICIOS**

- Elimina las reparaciones frecuentes
- No se rompe ni descascara
- Se mantiene en el área de aplicación
- Desempeño a largo plazo en la mayoría de los climas
- Es fácil de manejar y limpiar
- Cumple con los requisitos más estrictos de los VOC (incluyendo la legislación del sur de California), es ecológico, no tiene olores químicos fuertes. No wasted caulk in cold weather
- No hay pérdidas del material colocado en climas fríos
- Menos residuos, menos problemas
- Más producto por su dinero
- Confíe en que está usando el producto correcto.



#### EN DÓNDE NO PUEDE USARSE:

- Áreas de inmersión o acumulación frecuente y prolongada de agua
- No se adherirá o es incompatible con Aquaseal®, Kynar®, polipropileno, polietileno, silicón, ceras.
- Debe probarse la compatibilidad en los sustratos no enumerados antes de usar este producto.

#### APLICACIÓN:

- Se puede usar en superficies horizontales de concreto, piedra o ladrillo, que se hayan curado por lo menos durante 4 semanas.
- Evite el tráfico peatonal o de vehículos por el sellador al menos durante las 24 horas posteriores a la aplicación. (Espere 48 horas en los casos en que haya humedad por encima del 50% y a temperaturas por debajo de 50°F).
- Aplique en superficies secas, con temperaturas entre 40°F y 120°F.
- Retire las espumas o los recubrimientos previamente aplicados, así como los aceites, suciedad y otros contaminantes.
- Limpie perfectamente las fisuras, con un cepillo de cerdas rígidas o con un cepillo montado en una rectificadora. Barra o disperse con soplador cualquier residuo.
- Instale el relleno Pre-Caulking Filler Rope de Sashco o una línea de refuerzo similar en las juntas con una profundidad de ½ pulg. o más.
- Seleccione el tamaño de gota y corte la boquilla.
- Aplique el producto Slab en la fisura, con la pistola.
- Resane con agua y un cepillo de esponja, llana o los dedos, para asegurar una adhesión adecuada. Para lograr la mejor elasticidad y duración, asegúrese de que el producto Slab se empotre ligeramente después de que haya curado por completo.

#### ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA:

- El producto fresco puede limpiarse de las superficies y la piel con agua y jabón.
- Se debe volver a sellar herméticamente el cartucho con una envoltura de plástico y una liga. Almacene en un rango de 50°F a 90°F.

**PRIMEROS AUXILIOS: OJOS:** Enjuague de inmediato bajo un chorro de agua, por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica. **PIEL:** Lave con agua y jabón y enjuague perfectamente. Lave la ropa contaminada después de usarla. **INHALACIÓN:** Lleve a la persona al aire fresco. **INGESTIÓN:** Si se ingieren cantidades considerables, NO INDUZCA EL VÓMITO, busque atención médica inmediata. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Siempre que se necesite, consulte la hoja de datos de seguridad del material (MSDS).



1-800-767-5656 • [www.sashco.com](http://www.sashco.com)  
10300 E. 107th Pl., Brighton, CO 80601 USA  
Hecho en EUA

#### PROPIEDADES TÍPICAS:

Propiedad	Valor
<b>Tamaño de la unión</b>	Ancho máx. de 3 pulg. <i>Nota: Use el cordón de relleno previo a la aplicación del tamaño adecuado (material de respaldo), en cualquier junta con una profundidad de ½ pulg. o mayor.</i>
<b>Rango de aplicación</b>	Temperatura de la superficie de 40°F a 120°F (4°C a 49°C)
<b>Rango de servicio</b>	-30°F a 250°F (-34°C a 121°C)
<b>Propiedades de tensión</b>	Recuperación después de un estiramiento del 50%: 96% en un minuto Recuperación después de un estiramiento del 100%: 96% en un minuto
<b>Elongación máxima</b>	300%
<b>VOC (Compuestos orgánicos volátiles)</b>	< 1.5% en peso, 58 g/L, cumple con la legislación CA

#### DATOS DE PRUEBA:

Propiedad	Resultados	Método de prueba
<b>Dureza, Shore A</b>	32 (21 días de curado)	ASTM C661
<b>Asentamiento</b>	< 1/8"	ASTM D2202
<b>Sólidos</b>	78% en peso	ASTM C1250
<b>Velocidad de extrusión</b>	750 g/min (orificio de 1/8" a 40 lbs/pulg <sup>2</sup> )	ASTM C603
<b>Curado</b>	Una semana (dependiendo de la temperatura, humedad, tamaño/grosor de la gota)	ASTM C679
<b>No se vuelve pegajoso</b>	En menos de 30 minutos	ASTM C679
<b>Temperatura baja Flexibilidad</b>	Aprobado (sin aclimatado artificial)	ASTM C734
<b>Es estable en congelamiento y deshielo</b>	Aprobado en 10 ciclos 0°F a 70°F (-18°C a 21°C)	ASTM C731
<b>Adhesión en película Sustratos aprobados</b>	Vea en la portada la sección de "SE ADHIERE A"	ASTM C794

#### ESPECIFICACIONES:

- Cumple con los requisitos FHA.
- Cumple o supera la Especificación Federal TT-S-00230 C, ASTM C834

*Los datos informados en este documento se consideran confiables. No se ofrece ninguna garantía respecto de la exactitud de los resultados obtenidos a partir del uso de esta información.*

*Aquaseal® y Kynar® son marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.*

**ADVERTENCIA:** Este producto contiene arena sílice cristalina, la cual se considera cancerígena en el Estado de California.

**Garantía Limitada de Por Vida:** Sashco garantiza que este producto cumple sustancialmente con las especificaciones publicadas, hasta la fecha de venta. Si no fuese así, devuelva la parte no usada con el comprobante de venta original, para su cambio o reembolso, según lo determine Sashco. Estas son las únicas soluciones ofrecidas al comprador ante cualquier reclamo de la garantía. El comprador debe determinar si el producto es adecuado para sus necesidades específicas y asume todos los riesgos asociados con su uso. Sashco no será responsable de ningún daño directo o indirecto.

ExCon excepción de lo establecido anteriormente, no se ofrecen garantías adicionales para este producto. **Lo anterior expresa la garantía ofrecida en lugar del resto de las garantías, explícitas o implícitas, incluyendo sin limitación alguna, las garantías implícitas de comercialización o adecuación para un fin en particular, dichas garantías se limitan y excluyen específicamente.** Esta Garantía Limitada le ofrece derechos legales específicos. Usted puede gozar de otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten la exclusión de garantías implícitas en bienes de consumo y otras ventas, limitaciones en la duración de las garantías implícitas, o la exclusión y limitación de daños incidentales o consecuenciales. Por ello, las limitaciones o exclusiones contenidas anteriormente podrían no aplicarse a usted, dependiendo de sus circunstancias específicas.

Visite [www.sashco.com](http://www.sashco.com) para obtener información acerca del resto de los productos de alto desempeño de Sashco.

Manténgase en contacto con Sashco Inc:

