

# 330X CVC CLIMAT RIGOUREUX

RUBAN MÉTALLIQUE



**Envers:** Feuille métallique d'aluminium

**Adhésif:** Acrylique

**Doublure:** Papier kraft naturel non blanchi

**Caractéristiques:** S.O.

**Couleurs:** Aluminium

**Dimensions proposées:** 48 mm x 9,1 m (1,89 po x 10 verges)

## Applications

- Sceller l'isolation et réparer dans les applications de refroidissement et de réfrigération
- Jointure et rapiéçage de l'isolation
- Réparations d'urgence domestiques et automobile
- Scellement des joints et jointures des conduits d'aération pour les systèmes de climatisation, chauffage et ventilation

## Caractéristiques

Adhésif acrylique à haut rendement

Envers en feuille métallique d'aluminium

Grande largeur

Contenu à faibles émissions de COV

## Bénéfices

- Un rendement excellent dans les températures intérieures ou extérieures extrêmes
- Une liaison agressive à forte pégosité aux surfaces
- N'est pas un solvant pour réduire les odeurs
- Adaptable pour se conformer aux coins et joints
- Résistant à la moisissure
- Résistant aux rayons U.V. et à l'humidité
- La largeur de 71,8 mm (2,83 po) permet de couvrir une surface plus importante et de réduire les chevauchements
- Peut contribuer à satisfaire aux exigences du Crédit 4.1 de qualification environnementale (matériaux à faible taux d'émission) dans le cadre de LEED®

## Valeurs d'essai typiques

	UDM standard	UDM métrique	Méthode d'essai
<b>Épaisseur totale</b>	3,5 mils	89 µm	ASTM D-1000
<b>Adhérence à l'acier</b>	55 oz-po	6,02 N-cm	PSTC-101
<b>Résistance à la traction</b>	14 lb-po	24,53 N-cm	ASTM D-1000
<b>Température de fonctionnement</b>	-35 à 260 °F	'-37 à 126 °C	
<b>Développement de fumée</b>	0		
<b>Propagation de flamme</b>	0		
<b>Contenu COV</b>	< 30 g/L		

Conditions d'entreposage recommandées : 15 à 26 °C (60 à 80 °F) à une humidité relative de 40 à 60 %  
 Durée de stockage normale (à 25 °C) : 36 mois à compter de la date de fabrication

Les renseignements fournis dans ce document ont été préparés à BERRY GLOBAL, INC. (25 Forge Parkway Franklin, MA 02038) par un personnel technique qualifié. Ces renseignements sont corrects et véridiques, à la connaissance de Berry. Cependant, les renseignements et recommandations sont fournis pour ces produits en sachant que l'acheteur ou l'utilisateur, selon les cas, déterminera indépendamment que le produit convient à l'usage prévu et que tel usage est conforme à toutes les réglementations et lois fédérales, de l'État, la province et locales. Les données sont des valeurs typiques présentées uniquement à titre d'information et de prise en considération par l'utilisateur et ne constituent pas une garantie quelconque (y compris, mais non limitée à toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier), ou une représentation pour laquelle BERRY assume une responsabilité légale quelconque.



25 Forge Parkway Franklin, MA 02038  
 1 800 343-7875 Télécopieur : 1 800 328-4822  
[www.nashuatape.com](http://www.nashuatape.com)