



300 ULTRARÉSISTANT

RUBAN ADHÉSIF



Envers: Tissu revêtu de polyéthylène

Adhésif: Caoutchouc naturel

Doubleur: S.O.

Caractéristiques: S.O.

Couleurs: Argenté

Dimensions proposées: 48 mm x 55 m x 254 µm - 2 rouleaux
(1,89 po x 60,1 verges x 10 mils) - 2 rouleaux

Applications

- Scellement, rapiéçage et adhérence durables
- Pour travaux domestiques de rapiéçage et réparation
- Suspension et scellement des matériaux de revêtement en polyéthylène
- Tout usage pour réductions et travaux d'entrepreneur
- Solutions rapides

Caractéristiques

Bénéfices

Adhésif en caoutchouc naturel

Envers en tissu revêtu de polyéthylène

Contenu à faibles émissions de COV

- Adhérence et résistance à l'arrachement élevées pour les surfaces rugueuses et lisses
- Bon rendement à l'intérieur et l'extérieur
- Déchirure nette, sans bavure et droite
- S'adapte bien aux surfaces irrégulières
- Résiste à la torsion et au gondolage
- Peut contribuer à satisfaire aux exigences du Crédit 4. de qualification environnementale (matériaux à faible taux d'émission) dans le cadre de LEED®

Valeurs d'essai typiques

	UDM standard	UDM métrique	Méthode d'essai
Épaisseur totale	10,0 mils	254 µm	ASTM D-1000
Adhérence à l'acier	46 oz-po	5,03 N-cm	PSTC-101
Résistance à la traction	23 lb-po	40,28 N-cm	ASTM D-1000
Température de fonctionnement	40 à 200 °F	4 à 93 °C	
Contenu COV	< 1 g/L		
Conditions d'entreposage recommandées : 15 à 26 °C (60 à 80 °F) à une humidité relative de 40 à 60 %			
Durée de stockage normale (à 25 °C) : 36 mois à compter de la date de fabrication			

Les renseignements fournis dans ce document ont été préparés à BERRY GLOBAL, INC. (25 Forge Parkway Franklin, MA 02038) par un personnel technique qualifié. Ces renseignements sont corrects et véridiques, à la connaissance de Berry. Cependant, les renseignements et recommandations sont fournis pour ces produits en sachant que l'acheteur ou l'utilisateur, selon les cas, déterminera indépendamment que le produit convient à l'usage prévu et que tel usage est conforme à toutes les réglementations et lois fédérales, de l'État, la province et locales. Les données sont des valeurs typiques présentées uniquement à titre d'information et de prise en considération par l'utilisateur et ne constituent pas une garantie quelconque (y compris, mais non limitée à toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier), ou une représentation pour laquelle BERRY assume une responsabilité légale quelconque.

Berry 25 Forge Parkway Franklin, MA 02038
1 800 343-7875 Télécopieur : 1 800 328-4822
www.nashuatape.com