Tintable caulk. Just add paint. Scellant couleurs Personnalisées. Il suffit d'ajouter de la peinture.

eXact Color® Sealant

FICHE TECHNIQUE

eXact Color® est le moyen le plus simple et le plus rapide de personnaliser la couleur du mastic. Ce scellant acrylique 100 % à base d'eau ne nécessite aucun outil spécial. Il suffit de le mélanger avec n'importe quelle peinture ou teinture à base d'eau pour obtenir la couleur exacte voulue. Plus besoin d'avoir plus de 50 couleurs sous la main. Vous n'avez besoin que de ce produit pour obtenir la couleur nécessaire.

Caractéristiques et bénéfices

- Une correspondance des couleurs sans faille, à chaque fois
- Agencer des teintures ou même des couleurs métalliques !†
- Aucun outil particulier n'est nécessaire
- Nettoyage facile à l'eau
- Super élastique
- Flexible en permanence
- Adhésion puissante
- Piston sans goutte
- Intérieur ou extérieur
- Conforme aux normes COV nationales

Types d'applications

eXact Color est idéal pour une grande variété d'applications, y compris :

Revêtement	Bordures	Murs et tapisseries
Meubles de rangement	Dosserets	Fenêtres et portes
Comptoirs	Métaux †	Moulures
Boiseries teintées	Plastiques	Plinthes

Applications INTERDITES

- Zones de submersion ou de flaques fréquentes et prolongées
- Zones à grande circulation piétonnière ou de véhicules (allées, trottoirs, terrasses, patios, etc.)
- Toits exposés à une humidité prolongée (utiliser Through the Roof!® de Sashco à la place)
- N'adhère pas à ou est incompatible avec Kynar®*, le polypropylène, les cires, le polyéthylène et le silicone..
- † Peut décolorer le cuivre

** Kynar® est une marque déposée de son propriétaire respectif.*

Informations essentielles pour les applications

Temps de séchage
Surface non-collante: 30 minutes. Séchage complet : 4 à 5 jours (selon la température et l'humidité)

Peinturable
Au bout de 4 heures avec des peintures au latex (selon la température et l'humidité)
Au bout d'une semaine or d'une (1) semaine avec des peintures et des teintures à base d'huile (selon la température et l'humidité)

Nettoyage/Retrait
Eau savonneuse

Plage d'application
De 4 ˚C à 49 ˚C (de 40 ˚F à 120 ˚F)

Plage de résistance du produit
De -34 ˚C à 93 ˚C (de -30 ˚F à 250 ˚F)

Description	Référence
Kit de bricolage	12840

Mode d'emploi :

Avant de commencer :

- S'assurer que la surface est propre
- Plage d'application : De 4 ˚C à 49 ˚C (de 40 ˚F à 120 ˚F)
- Protéger de l'eau pendant 48 heures après l'application
- eXact Color prendra la couleur de la peinture une fois qu'elle aura créée une pellicule en environ 4 heures
- Temps de séchage : 4-5 jours

Étape 1 :
Couper la pointe de la cartouche au-dessus du filetage et la jeter.

Étape 2 :
À l'aide de la seringue, aspirer 20 ml de peinture (ou 10 à 15 ml de teinture) et les injecter dans la cartouche par le dessus de cette dernière. (Utiliser 30 ml de peinture pour de meilleurs résultats sur des des joints plus minces ou des couleurs plus claires. 20 ml de peinture peuvent être utilisés pour les les joints plus épais ou les couleurs plus foncées. Le mastic final mélangé sera légèrement plus fluide si plus de peinture est utilisée. Il sera plus épais si moins de peinture est utilisée.)

Étape 3 :
Visser le capuchon et secouer la cartouche pendant au moins 60 secondes – à la main ou dans un agitateur à peinture/mélangeur.

Étape 4 :
Ouvrir le tube d'épaississant, retirer le capuchon de la cartouche et presser tout le contenu du tube dans la cartouche.

Étape 5 :
Remettre le capuchon en place et agiter vigoureusement la cartouche pendant au moins 60 secondes. Les 5 premières secondes sont les plus critiques.

Étape 6 :
Attendre au moins 30 minutes pour que le mastic épaississe complètement. Le mastic peut être utilisé dans les 6 mois suivants l'ouverture du tube.

Étape 7 :
Retirer le capuchon, fixer la buse, la couper à la taille du joint souhaitée et appliquer le mastic.

14802 Grant St. Thornton, CO 80023
800-767-5656 • sashco.com
Made in the USA

SUIVEZ SASHCOINC SUR:
@sashcoinc @sashcologhomes

CARACTÉRISTIQUES TYPES :

Propriété	Valeur
Taille du joint	1,3 cm maximum (1/2")
Propriétés en traction	Récupération élastique à 50 % : 100 % en 3 minutes Récupération élastique à 100 % : 96 % en 5 minutes
COV	36,1 g/L, <1,6 % en poids (une fois l'épaississant ajouté à la base de mastic) • pH de la base de mastic avant utilisation : 6,7 • pH de l'épaississant : 12 • pH du mastic mélangé ~8,5 (selon le pH de la peinture ou de la teinture ajoutée à la base de mastic)
Viscosité	< 50 000 mPa-s (base de mastic avant qu'il épaississe)
Densité de la base de mastic	1,03 kg/L (8.6 lbs./gal.)
Durée de vie	3 ans (1 an après le mélange)
Lustre	Satiné

DONNÉES DES TESTS:

Propriété	Résultats	Méthode de test
Durabilité	Mouvement de cisaillement de 12,5 % (10 cycles à -26 ˚C [-15 ˚F])	ASTM C719
Dureté, Shore A	33 (durcissement de 21 jours)	ASTM C661
Affaissement	< 3,2 mm (< 1/8")	ASTM D2202
Solides	• 56,4 % en poids (de base de mastic) • 54,6 % en volume	ASTM C1250
Vitesse d'extrusion	750 g/min (orifice de 3 mm à 276 kPa)	ASTM C603
Stabilité au gel-dégel	3 cycles max à -17 ˚C (0 ˚F). Pas de stabilité au gel-dégel à -26 ˚C (-15 ˚F) Garder à l'abri du gel	ASTM C731
Temp. basse Flexibilité	Réussi ou compléter (pas vieilli artificiellement)	ASTM C734
Surface non-collante	En moins de 30 minutes	ASTM C679
Durci	4 à 5 jours (selon les facteurs de température, humidité et taille taille du joint)	ASTM C717
Adhésion sans pelage Substrats transitants	La plupart des matériaux de construction pour le bâtiment, y compris : aluminium, laiton, acier, fenêtres anodisées, ABS, Lexan®*, pellicule en acrylique, Plexiglas, PVC, fibre de verre, uréthane, vinyle, polycarbonate, polystyrène, nylon, cloison sèche, carrelage, parpaing, Corian®*, bois, Formica®*, verre, mortier, fibrociment, stuc, brique, béton, pierre	ASTM C794

SPÉCIFICATIONS :

- Satisfait aux exigences de la FHA..
- Satisfait aux exigences de performance de la norme ASTM C834.
- Satisfait voire dépasse les spécifications fédérales TT-S-00230 C.

** Corian®, Lexan® et Formica® sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.*

Les données stipulées ici sont considérées comme fiables.
Toutefois, aucune garantie ne peut être formulée quant à l'exactitude de ces données et aucun résultat ne peut être avancé découlant de l'utilisation desdites données.

Garantie à vie limitée : Sashco garantit que ce produit satisfait substantiellement aux spécifications publiées à la date de la vente. Dans le cas contraire, renvoyer le produit inutilisé avec le reçu de la vente d'origine pour obtenir le remplacement ou le remboursement du produit, à la seule discrétion de Sashco. Les recours stipulés ci-dessus sont les seuls que l'acheteur a en cas de rupture de garantie. L'acheteur doit déterminer l'adaptabilité du produit à ses propres besoins et endosser tout risque associé à son emploi. En aucun cas, Sashco ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects.

Pour de plus amples informations sur la garantie et les exclusions, se rendre sur le site sashco.com.