

322 CVC À USAGES MULTIPLES

RUBAN MÉTALLIQUE



Envers: Feuille métallique d'aluminium

Adhésif: Caoutchouc synthétique

Doublure: Papier kraft naturel non blanchi

Caractéristiques: Classifié UL 723

Couleurs: Aluminium

Dimensions proposées: 48 mm x 46 m (1,89 po x 50,3 verges)
48 mm x 9 m (1,89 po x 9,8 verges)

Applications

- Scellement des joints et jointures des conduits d'aération pour les systèmes de climatisation, chauffage et ventilation
- Réparation et entretien des feuilles de métal
- Utilisations industrielles et automobiles générales
- Scellement et rapiéçage des matériaux isolants

Caractéristiques

Adhésif en caoutchouc synthétique

Envers en feuille métallique d'aluminium

Classifié UL 723

Contenu à faibles émissions de COV

Bénéfices

- Une liaison agressive à pégosité extrêmement forte au surfaces
- Un bon rendement par tous les temps
- Non solvant pour réduire les odeurs et contenu à faibles émissions de COV
- Adaptable pour se conformer aux coins et joints
- Résistant aux rayons U.V. et à l'humidité
- Résistant à la moisissure
- Conforme aux exigences d'inflammabilité pour une utilisation sur les conduits de classe 1
- Peut contribuer à satisfaire aux exigences du Crédit 4 de qualification environnementale (matériaux à faible taux d'émission) dans le cadre de LEED®

Valeurs d'essai typiques

	UDM standard	UDM métrique	Méthode d'essai
Épaisseur totale	3,5 mils	89 µm	ASTM D-1000
Adhérence à l'acier	90 oz-po	9,85 N-cm	PSTC-101
Résistance à la traction	11 lb-po	11 lb-po	ASTM D-1000
Température de fonctionnement	40 à 200 °F	4 à 93 °C	
Développement de fumée	25		
Propagation de flamme	10		
Contenu COV	< 1 g/L		

Conditions d'entreposage recommandées : 15 à 26 °C (60 à 80 °F) à une humidité relative de 40 à 60 %
Durée de stockage normale (à 25 °C) : 36 mois à compter de la date de fabrication

Les renseignements fournis dans ce document ont été préparés à BERRY GLOBAL, INC. (25 Forge Parkway Franklin, MA 02038) par un personnel technique qualifié. Ces renseignements sont corrects et vérifiables, à la connaissance de Berry. Cependant, les renseignements et recommandations sont fournis pour ces produits en sachant que l'acheteur ou l'utilisateur, selon les cas, déterminera indépendamment que le produit convient à l'usage prévu et que tel usage est conforme à toutes les réglementations et lois fédérales, de l'État, la province et locales. Les données sont des valeurs typiques présentées uniquement à titre d'information et de prise en considération par l'utilisateur et ne constituent pas une garantie quelconque (y compris, mais non limitée à toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier), ou une représentation pour laquelle BERRY assume une responsabilité légale quelconque.



25 Forge Parkway Franklin, MA 02038
1 800 343-7875 Télécopieur : 1 800 328-4822
www.nashuatape.com