

¡La mejor alternativa a la silicona...

LEXEL®

...en adhesión, elasticidad y capacidad de pintado!

DESCRIPCIÓN:

Lexel es la mejor alternativa en silicona. Es 19 veces más transparente que la silicona, 400% más elástica que la silicona y se puede pintar. Lexel se puede aplicar en juntas de hasta 2" (5 cm) de ancho tanto en superficies húmedas como secas.

DÓNDE PUEDE USARSE:

En la mayoría de los lugares en los que se utiliza silicona, incluyendo:

- Cocinas y baños, incluyendo accesorios, aparadores y protectores contra salpicaduras
- En bordes de papel pintado para evitar que se enrolle
- Alrededor de ribeteados, ventanas, puertas, umbrales, alféizares, revestimientos, respiraderos, tuberías y equipos de aire acondicionado
- Alrededor de ductos con fugas

SE ADHIERE A: (todos cumplen con la norma ASTM C794)

La mayoría de los materiales de construcción, como:

Metals

- Aluminum
- Brass
- Steel
- Copper
- Silver

Plastics

- ABS
- Vinyl
- Nylon
- PVC
- Fiberglass
- Acrylic Sheet
- Lexan®*
- Nylon
- Plexiglass
- Polycarbonate

OTRAS SUPERFICIES:

- Asfalto
- Piedra
- Azulejos de cerámica
- Concreto
- Yeso
- Formica®*
- Vidrio
- Estuco
- Fibrocemento
- Madera
- EIFS
- Barniz alquídico
- Corian®*
- Ladrillo
- Paño/Iona
- Cemento
- Mortero
- Porcelana
- Mortero Thinset

COLORES:

- Transparente
- Blanco (blanco no disponible en CA)
- Blanco cumple con VOC

EMPAQUE:

- Cartuchos de plástico de 10.5 oz
- Tubos dispensadores de 5 oz

COBERTURA:

Un cartucho 10.5 oz. cubrirá aproximadamente 26 metros lineales con una calafateada de ¼" (6 mm).

POSIBILIDAD DE PINTARSE:

Con pintura/barniz de látex después de 24-48 horas o con pintura/barniz a base de aceite después de 3-4 semanas

* Corian®, Lexan® y Formica® son marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

CARACTERÍSTICAS

- 19 veces más transparente que la silicona
- Muy elástica con una fuerte adhesión, que no se rompe, ni se agrieta ni se despegas
- Se puede pintar
- Resistente al agua y al moho
- No se congela
- Para uso en superficies húmedas o secas
- Resistente y fácil de limpiar
- Garantía limitada de por vida

BENEFICIOS

- Sin enturbamiento ni líneas de calafateado brillante
- Elimina las costosas llamadas visitas de inspección
- A diferencia de la silicona, la pintura se adhiere sin separación
- Para uso en interiores o en exteriores
- No se desperdicia calafateo en clima frío
- Se puede aplicar en casi cualquier clima
- Se puede limpiar con productos de limpieza abrasivos provocar daños
- Usted tendrá la confianza de estar usando el producto más idóneo
- Menos desperdicio, menos basura
- Se desempeña bien prácticamente en cualquier clima
- Más por su dinero



DÓNDE NO PUEDE USARSE:

- Áreas de inmersión donde haya vida animal (es decir, acuarios)
- Con aislamiento de poliestireno
- Aplicaciones de contención
- Debe de probarse la compatibilidad de los plásticos no mencionados antes de usarlo.
- No se adhiere o es incompatible con Aquaseal®, mármol cultivado, Kynar®, polipropileno, aislamiento de espuma de poliestireno, polietileno, caucho, silicona, espuma de poliestireno (se disuelve en ella), caucho vulcanizado, ceras

APLICACIÓN:

- Las gotas grandes aplicadas en clima caliente (por encima de 35 °C o 95 °F) pueden mostrar un ligero burbujeo. Para obtener mejores resultados, no lo aplique bajo la luz del sol directa.
- Prepare las superficies heladas o con hielo limpiándolas con alcohol.
- Si lo utiliza en interiores, asegúrese de que la habitación esté bien ventilada.
- El encogimiento natural podría darle a algunas juntas un aspecto cóncavo. Podrían necesitarse varias aplicaciones para rellenar esa junta y dejarla plana.
- Si en el sustrato hay mugre o grasas, lávelo con cualquier limpiador casero, enjuague para quitarlo y deje que se seque perfectamente.
- Quite cualquier calafateado viejo, especialmente de silicona o residuos de silicona como el removedor de calafateado de silicona McKanica®.
- Inserte la barra de respaldo en las juntas a más de 1.25 cm (1/2") de profundidad para que haya una profundidad de sellado adecuada y un sello más fuerte y duradero.

Cartucho:

- Inyecte Lexel en la junta con una pistola de calafateo.

Tubo dispensador:

- Aplique Lexel en la junta.
- Aplique con una herramienta de calafateo o con un dedo con jabón y un toque ligero para un calafateado más liso

ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA:

- Limpie las herramientas con aguarrás, disolvente para pintura limpiadores a base de cítricos.
- Lávese las manos con productos de limpieza a base de cítricos.
- Los cartuchos Lexel se pueden almacenar si está bien cerrados. Envuelva los cartuchos herméticamente con papel plástico y una banda elástica.
- Los tubos dispensadores Lexel se pueden almacenar volviendo a colocar la tapa herméticamente.

ADVERTENCIA: Este producto contiene un material que ha sido reportado por el Estado de California como causante de defectos de nacimiento o daños reproductivos.



10300 E. 107th Pl., Brighton, CO 80601
800-767-5656 • www.sashco.com
Made in the USA

Keep up with Sashcoinc on:



PROPIEDADES TÍPICAS:

Propiedad	Valor
Tamaño de la junta	Máximo 2"
Claridad (NTU):	<13
Barrera contra el radón:	Detiene el 94%
Rango de aplicación:	Temperatura superficial -18 °C a 49 °C (0 °F a 120 °F)
Rango de servicio:	-34 °C a 93 °C (-30 °F a 200 °F)
Estabilidad en congelamiento y deshielo:	No se congela
Propiedades de elasticidad:	Recuperación al 50% de elongación: 96% en 1 minuto Recuperación al 100% de elongación: 96% en 1 minuto

VOC

Transparente y blanco: 384 – 395 g/L
(El transparente no contiene VOC en los 50 estados y en Canadá)
Blanco con bajo VOC: 40.7 g/L < 4% en peso

DATOS DE PRUEBA:

Propiedad	Resultados	Método de ensayo
Durabilidad	25% de movimiento total de la junta (10 ciclos @ -15°F (-26°C))	ASTM C-719
Dureza, soporte A	25 (21-días para curación)	ASTM C-661
Precipitados	< 1/8"	ASTM D-2202
Sólidos	55.9% en peso	ASTM C-1250
Índice de extrusión	80 g/min (1/8" de orificio a 40 psi)	ASTM C-603
Curado	1 semana (dependiendo de la temperatura, humedad y tamaño y grosor de la capa)	ASTM C-679
No pegajoso	Menos de 30 minutos	ASTM C-679
Baja temperatura Flexibilidad	Pasa (sin deterioro artificial)	ASTM C-734
Sustratos de paso de adhesión en partes desconchadas	Vea la sección "SE ADHIERE A" en la primera página.	ASTM C-794

ESPECIFICACIONES: Cumple con los requerimientos de la FHA

Los datos presentados aquí se considera que son fidedignos.

No existe garantía alguna sobre la exactitud de o de los resultados obtenidos por su uso.

* Aquaseal®, Kynar® y McKanica® son marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

ADVERTENCIA: INFLAMABLE. VAPORES PELIGROSOS. Contiene Tolueno y destilados del petróleo. Mantenga alejado del calor, las chispas y las llamas. Evite el contacto con los ojos y de manera prolongada con la piel. Utilice con una ventilación adecuada. Evite respirar las emanaciones. No lo ingiera. Vea la MSDS para más detalles.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si persiste la irritación, consiga atención médica. En caso de contacto con la piel, use productos de limpieza a base de naranja y después lávese bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no provocar el vómito. Llame a un médico inmediatamente.

Mantenga lejos del alcance de los niños.

Garantía limitada de por vida: Sashco garantiza que este producto cumplirá satisfactoriamente con las especificaciones publicadas al momento de realizar la compra. De lo contrario, podrá devolverse la porción no usada del producto, acompañada de la nota o factura de venta original, para un cambio o reembolso, conforme al criterio exclusivo de Sashco. Estas son las soluciones únicas y exclusivas de las que goza el comprador respecto de la garantía. El comprador debe determinar que el producto sea adecuado a sus necesidades específicas y por ello asume todo el riesgo asociado con el uso del mismo. Sashco no asumirá ninguna responsabilidad por daños directos o indirectos.

Con la excepción antes señalada, no se ofrecerá ninguna otra garantía para este producto. La anterior garantía explícita se ofrece en lugar de cualquier otra garantía, por lo que excluye al resto de las garantías, explícitas o implícitas, incluyendo sin ninguna limitación, las garantías implícitas de adecuación o comercialización para un fin en particular. Esta garantía limitada le brinda derechos jurídicos específicos. Usted puede gozar de otros derechos, los cuales varían entre los diferentes estados. Algunos estados no permiten la exclusión de garantías implícitas en ventas al menudeo u otras, las limitaciones en la duración de las garantías implícitas, o la exclusión o limitación de daños incidentales o derivados. Por ello, las limitaciones o exclusiones aquí expresadas podrían no aplicarse en su caso, dependiendo de sus circunstancias específicas.

Visite www.sashco.com para obtener información sobre otros productos Sashco de alto rendimiento.