



394 TOUT USAGE

RUBAN ADHÉSIF



Envers: Tissu revêtu de polyéthylène

Adhésif: Caoutchouc naturel

Doubleur: S.O.

Caractéristiques: S.O.

Couleurs: Argenté

Dimensions proposées: 48 mm x 55 m x 228 µm

(1,89 po x 60,1 verges x 9 mils)

Applications

- Empaquetage, rapiécage et collage
- Pour travaux domestiques de rapiécage et réparation
- Jointure des bâches et des matériaux de revêtement
- Tout usage pour réductions et travaux d'entrepreneur

Caractéristiques

Bénéfices

Adhésif en caoutchouc naturel

Envers en tissu revêtu de polyéthylène

Contenu à faibles émissions de COV

- Un bon rendement dans tous les climats à des températures allant jusqu'à jusqu'à 93 °C (200 °F)
- Adhère bien à de nombreuses surfaces
- Contexture élevée qui se déchire facilement
- Adaptable
- Résiste à la torsion et au gondolage
- Peut contribuer à satisfaire aux exigences du Crédit 4.1 de qualification environnementale (matériaux à faible ta d'émission) dans le cadre de LEED®

Valeurs d'essai typiques

	UDM standard	UDM métrique	Méthode d'essai
Épaisseur totale	9,0 mils	228 µm	ASTM D-1000
Adhérence à l'acier	40,0 oz-po	4,38 N-cm	PSTC-101
Résistance à la traction	19 lb-po	33,27 N-cm	ASTM D-1000
Température de fonctionnement	40 à 200 °F	4 à 93 °C	
Contenu COV	< 1 g/L		
Conditions d'entreposage recommandées : 15 à 26 °C (60 à 80 °F) à une humidité relative de 40 à 60 %			
Durée de stockage normale (à 25 °C) : 36 mois à compter de la date de fabrication			

Les renseignements fournis dans ce document ont été préparés à BERRY GLOBAL, INC. (25 Forge Parkway Franklin, MA 02038) par un personnel technique qualifié. Ces renseignements sont corrects et véridiques, à la connaissance de Berry. Cependant, les renseignements et recommandations sont fournis pour ces produits en sachant que l'acheteur ou l'utilisateur, selon les cas, déterminera indépendamment que le produit convient à l'usage prévu et que tel usage est conforme à toutes les réglementations et lois fédérales, de l'État, la province et locales. Les données sont des valeurs typiques présentées uniquement à titre d'information et de prise en considération par l'utilisateur et ne constituent pas une garantie quelconque (y compris, mais non limitée à toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier), ou une représentation pour laquelle BERRY assume une responsabilité légale quelconque.

Berry
 25 Forge Parkway Franklin, MA 02038
 1 800 343-7875 Télécopieur : 1 800 328-4822
 www.nashuatape.com